

KARTA PRODUKTU

- Nazwa:** **Klej Contact Adhesive 5000**
- Opis:** Jest to gotowy do użycia klej kontaktowy służący do przyklejania membrany EPDM do innych powierzchni takich jak drewno, beton, metal lub inny fragment EPDM. Produkt na bazie kauczuku syntetycznego i syntetycznych żywic, rozpuszczony w łatwopalnych rozpuszczalnikach organicznych.
- Dane Techniczne:**

Kolor	-	czarny
Opakowanie	-	wiadro 5,3kg
Temp. zapłonu (w zamknięciu)	-	< 0°C
Gęstość	-	865 ± 10kg/m ³
Sucha warstwa	-	Elastyczna, wodoodporna
Okres trwałości	-	12 m-cy (pod warunkiem przechowywania w chłodnym i zamkniętym oryginalnym opakowaniu).

LZO(VOC) = 56,72% ; 490,7 g/litr.
Klej Contact Adhesive 5000 nakłada się na obie klejone powierzchnie i po odparowaniu rozpuszczalników po około 20 minutach, skleja obie strony. Po odparowaniu lotnych związków w pierwszej fazie klejenia, zawartość rozpuszczalnika wynosi ok. 10% czyli 50g/litr. Pozostałe związki lotne odparują po tygodniu (7 dniach) i wówczas zawartość LZO praktycznie zmniejszy się do zera.
- Właściwości:** Klej Contact Adhesive 5000 tworzy trwałą i wytrzymałą powłokę pomiędzy dwiema warstwami membrany lub podczas doklejania EPDM do innego, właściwie przygotowanego materiału. Miejsce klejenia pozostaje elastyczne oraz wodoodporne. Klej Contact Adhesive 5000 powinien być nakładany na obie powierzchnie klejenia. Powierzchnie klejenia powinny być całkowicie suche i wcześniej oczyszczone. Minimalna temperatura obróbki wynosi +5°C. Łączenia pozostaje odporne aż do temperatury +80°C.
- Sposób klejenia:** Klej Contact Adhesive 5000 może być stosowany tylko do czystych i suchych powierzchni, które nie będą wrażliwe na działanie rozpuszczalnika. Szerokość złącza musi wynosić co najmniej 10cm. Po nałożeniu kleju zarówno na membranę EPDM jak i na inną klejoną powierzchnię przy pomocy pędzla lub szpachelki o drobnych zębach (zużycie kleju 0,5 – 0,7kg/m²), należy odczekać ok. 5 - 10 minut, przed doprowadzeniem klejonych powierzchni do kontaktu ze sobą. Wykonane połączenie należy dokładnie docisnąć (np. rolką). Produkt nie nadaje się do klejenia polistyrenu lub plastycznej folii PCV.
- Czyszczenie:** Sprzęt i narzędzia mogą być czyszczone za pomocą benzyny ekstrakcyjnej lub octanu etylu.

OSTRZEŻENIE

Klej Contact Adhesive 5000 jest łatwopalny. Należy przechowywać go z dala od otwartego ognia. Rozpuszczalniki zawarte w kleju są niezwykle szkodliwe dla styropianu.

DYSTRYBUCJA:

HDM Dorota Wrońska

ul. Kwiatowa 27C, 05-126 Michałów-Grabina

tel. 600 255 944, 501 389 002

www.hdm.waw.pl