

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaSense®-8400/31

SikaSense®-8400/31 to rozpuszczalnikowy klej na bazie gumy polichloropronowej.

Klej ogólnego stosowania, przeznaczony do klejenia i wstępnego powlekania (pre-coating) różnego rodzaju materiałów, takich jak zagruntowana i lakierowana stal, metal, drewno, itp.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

ZAWARTOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH:	ok. 25%
LEPKOŚĆ:	ŚREDNIA
GĘSTOŚĆ W 20 °C (g/cm ³):	ok. 0.9
PUNKT ZAPŁONU:	< +21 °C
KOLOR:	bursztynowy
ODPORNOŚĆ WARSTWY:	nierozpuszczalna w wodzie

SPOSÓB UŻYCIA

NAKŁADANIE:	pędzlem lub natryskiem
CIEŻAR WARSTWY:	ok. 100g/m ² mokra, jednostronnie ok. 80g/m ² mokra, dwustronnie dla obu klejonych powierzchni, przyczepność zmienna w zależności od podłoża
KLEJENIE	: jedno- lub dwustronne kontaktowe
SCHNIĘCIE:	w temperaturze pokojowej
CZAS SCHNIĘCIA:	jednostronnie: ok. 2 minuty dwustronnie: ok. 8 minut
CZAS NA MOKRO:	ok. 8 minut



CZAS DO KONTAKTU:	ok. 45 minut
ROZCIĘNCZANIE:	SikaSense®-8200/00
CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ:	SikaSense®-8200/00

OKRES PRZYDATNOŚCI I WARUNKI PRZYCHOWYWANIA

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:	w temp. od 5 do 25 °C W trakcie transportu dopuszcza się odchylenia od zalecanego zakresu temperatur przechowywania.
OKRES PRZYDATNOŚCI:	6 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętych pojemnikach.
STABILNOŚĆ W NISKIEJ TEMP:	materiał jest odporny na mróz, gęstnieje w niskich temperaturach, po ogrzaniu do temperatury pokojowej nadaje się do użycia.

<u>INFORMACJA O ZAGROŻENIACH</u>	dostępna w karcie charakterystyki, zgodne z DIN 91/155 EC
----------------------------------	---

UWAGI

SikaSense®-8400/31 stosuje się między innymi do klejenia mat gumowych, uszczelek pogodowych, gumy mikro-komórkowej, spienionego tworzywa, materiałów poliuretanowych, tworzyw sztucznych, tekstyliów, drewna, folii metalowej, materiałów izolacyjnych itp. do zagruntowanych i lakierowanych powierzchni ze stali, metalu, drewna, itd.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.